

Cleaner Blend 300

19510 – 473ml.

Revisão Sid 01 05/06/2014
ITW Devcon 00 26/01/2012

Descrição	Líquido desengraxante indicado para limpeza química em áreas de muitos depósitos de graxa e óleo, não necessitando de enxágue após o uso e não deixa resíduos.
Uso Pretendido	Limpeza química de qualquer superfície metálica, ligas, peças fundidas porosas, borracha, plásticos, madeira e concreto. Remover sujeira, óleo, alcatrão e graxas.
Características do produto	Não deixa resíduos. Rápida vaporização.
Limitações	Nenhuma.
Propriedades Físicas Típicas	Os dados devem ser considerados somente representativos e não devem ser usados para finalidades do projeto. Após 7 dias de cura a 75°F (24°C)
	Ponto de Fulgor 40,5°C.
Preparação da Superfície	<ol style="list-style-type: none">1) Limpar completamente a superfície com Devcon® Cleaner Blend 300 para remover todo o óleo, graxa e sujeira.2) Para melhor adesão lixar ou fazer um jateamento abrasivo na superfície com granulometria de 8 a 40 mesh, ou com disco abrasivo para criar uma área com melhor adesão. (Cuidado: Um disco abrasivo só pode ser usado, desde que crie a rugosidade requerida). O perfil desejado é de 3 a 5 mils e com as bordas definidas. Não aplicar em bordas com canto vivo. <p>Nota: Para metais já expostos a água do mar ou soluções salinas, realizar jateamento abrasivo e em seguida jato de água de alta pressão, então deixe da noite para o dia para que o metal "transpire" levando para a superfície os sais que o contaminam. Repita o jateamento para retirar todos os sais solúveis. Realizar teste de contaminação de cloreto para determinar o conteúdo de sais não solúveis (não pode ultrapassar 40 ppm).</p> <ol style="list-style-type: none">3) Limpar novamente a superfície com Devcon® Cleaner Blend 300 para eliminar todos os vestígios de óleo, graxa, sujeira ou qualquer substância proveniente do jateamento abrasivo.4) Executar a aplicação logo após a preparação da superfície, eliminando assim qualquer risco de contaminação. <p>CONDIÇÕES DE TRABALHO: A temperatura ideal de aplicação é de 13-32°C. Em condições frias, recomenda-se o aquecimento da área de reparo até 38-43°C. Para o produto atingir propriedades máximas de adesão, providenciar para a aplicação e a cura do epóxi, área livre de umidade, contaminação ou solventes.</p>
Instruções de Mistura	A este produto não é aplicado mistura.
Instruções de Aplicação	Superfícies com alta contaminação requerem preparação mecânica antes da aplicação de Devcon® Cleaner Blend 300. Isto pode ser executado através de abrasivos, esmerilhando, ou jato de areia. Após este procedimento, o Devcon® Cleaner Blend 300 pode ser aplicado generosamente e completamente em toda a superfície. A área deve então ser totalmente enxugada com tecidos limpos e deixa-la secar antes da aplicação de qualquer produto.
Armazenamento	Armazenar em temperatura ambiente.
Conformidades	Nenhuma
Resistências Químicas	Resistências Químicas não são necessárias para este produto.
Precauções	Favor consultar material apropriado de normas de Segurança (MSDS), antes de usar este produto. Para assistência técnica, favor ligar para: (11) 3474-4300 SOMENTE PARA USO INDUSTRIAL.
Garantia	Devcon® irá repor qualquer material que apresentar defeito. Devido a armazenagem, manipulação e aplicação estarem além de nosso controle, não podemos aceitar nenhuma responsabilidade sobre os resultados obtidos.
Aviso Legal	Todas as informações contidas nesta folha de dados foram baseadas em teste de laboratório e não tem a finalidade de projeto. A ITW Devcon não faz nenhuma reclamação ou garantia à respeito destes dados.